

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
+39 0543 401840
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Swahili Opaco

Dekorative Verkleidung texturisiert für Innenbereiche



N346

SWAHILI OPACO - V.2025-07-25

BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Swahili Opaco ist ein Deko-Finish für Innenbereiche auf der Basis von metallisierten Füllstoffen und ausgewählten Quarzmehlen mit einem sanft metallisierten Effekt. Diese Füllstoffe schaffen ein wechselbares und angenehmes Spiel von Licht- und Farbreflexen.

Um den CO₂-Fußabdruck zu verringern, enthält die Rezeptur der Dekorbeschichtung **Swahili Opaco** ein spezielles Bindemittel, das aus nachhaltiger Biomasse gewonnen wird und somit die fossilen Rohstoffe ersetzt. Möglich war dies mit einem "Massenbilanz-Verfahren" bezeichneten, nach der Norm **REDcert²** zertifizierten produktionstechnischen Verfahren.

Das Produkt entspricht den Standards des Labels Eurofins **Indoor Air Comfort Gold**.

EINSATZBEREICHE

Swahili Opaco ermöglicht innovative Farblösungen und visuelle und taktile Empfindungen, die den Räumen einen überraschenden Komfort verleihen und die aktuellen Trends in der Inneneinrichtung widerspiegeln.

Aufgrund der einfachen Anwendung ermöglicht **Swahili Opaco** sowohl dem professionellen als auch dem nicht-professionellen Privatdekorateur das Erzeugen von Effekten von großem Wert.

IDENTIFIZIERUNGSMERK- MALE

Bindemittel: Polyacrylat-Emulsion.

Massendichte:

Swahili Opaco Base Silver: 1,33 +/- 0,05 g/ml

Trocknung (bei 25°C und 65 % relativer Feuchte): Griff trocken nach 1 Stunde, überstreichbar nach 6 Stunden.

Raumluftqualitätsklasse: **A+**

Nach **REDcert²** zertifiziertes Produkt: Da in der Wertekette erneuerbare Grundstoffe zur Verwendung kommen, reduziert das Produkt den Einsatz fossiler Ressourcen.

IACG Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung (Eurofins IACG-442-01-02)

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Das Auftragen von **Swahili Opaco** ist dank der Verarbeitung mit Pinsel einfach und praktisch.

Die Vielseitigkeit von **Swahili Opaco** erlaubt es, eine dekorative Beschichtung auch dort aufzutragen, wo der Untergrund nicht vollständig glatt ist, und kundenspezifische Lösungen nach dem Ermessen des Anwenders herzustellen.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig, mit maximal 20 % Wasser verdünnen.

WARNHINWEISE

Mischen Sie das Material vor dem Färben und vor dem Verlegen gut durch. Tragen Sie es nicht auf frische und alkalische Untergründe auf, warten Sie in der Regel vier Wochen bis zur Sättigung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

(Bei Umgebungsbedingungen $T = 25\text{ °C}$, $rF = 60\%$)

Die Fläche muss trocken und staubfrei sein und darf keine Salzausblühungen aufweisen.

Erforderlichenfalls muss der Untergrund mit speziellen Produkten ausgebessert oder verfestigt werden.

Bei Schimmelbefall muss die Fläche mit speziellen Produkten behandelt werden.

Etwaige Ausblühungen und die losen Teile alter Anstriche müssen mit einer Bürste entfernt oder abgewaschen werden. Etwaige dickschichtige Kalk- oder Temperaanstriche müssen vollständig entfernt werden. Staub, Smogablagerungen usw. müssen mit einer Bürste entfernt werden. Bei nicht festen oder mehrenden Untergründen muss mit einem Pinsel eine Schicht des verdünnten Produkts **Decofix** (mikronisierter Tiefgrund für Mauerwerk) aufgetragen werden. Bei trockenen, festen Untergründen mit einem Pinsel oder einer Walze eine Schicht des verdünnten Produkts **Novaprimer** (pigmentierter Acryl-Tiefgrund auf Wasserbasis) auftragen.

Warten Sie, bis das Fixiermittel vollständig getrocknet ist, und tragen Sie dann die **Novalux I** oder **Novalux E** Dispersionsfarbe auf.

Für Informationen zu den Anwendungstechniken der verschiedenen Effekte besuchen Sie bitte die entsprechende Seite auf der Website.

Sofern die Flächen starken Belastungen ausgesetzt sind, ist es ratsam eine oder mehrere Schichten **Clear Coat** (farbloser Schutzlack für Innenbereiche) oder, alternativ, **Clear Finish Monocomponent** (Einkomponenten-Polyurethan-Schutzlack auf Wasserbasis) aufzutragen. Siehe das entsprechende technische Datenblatt. Der Farbton der Flächen, die auf diese Weise schutzlackiert werden, verändert sich der aufgetragenen Schutzlackmenge entsprechend etwas.

EMPFEHLUNGEN

Das Material muss während des gesamten Verarbeitungszyklus vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, falls die Temperatur der Luft, des Untergrunds oder des Produkts unter $+5\text{ °C}$ oder über $+35\text{ °C}$ liegt.

Die Raumluftfeuchtigkeit muss unter 75% betragen, die Feuchte des Untergrunds muss unter 10% liegen.

Damit, was die Optik und die Leistungen anbelangt, die optimalen Eigenschaften nicht beeinträchtigt werden, raten wir, das Produkt unter den vorstehend genannten klimatischen Verhältnissen aufzutragen.

Wir raten dazu, jede Arbeit ganz mit aus ein und dem gleichen Herstellungsposten stammendem Material fertigzustellen. Soweit verschiedene Herstellungsposten verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Posten zu mischen, sodass leichte Abweichungen im Farbton vermieden werden.

Was die korrekte Verwendung der genannten Materialien, das Verdünnen und deren Verarbeitung anbelangt, verweisen wir auf die entsprechenden Datenblätter.

Wir empfehlen Ihnen, beim Vorbereiten des Untergrunds und der Produkte und während der Verarbeitung die Werkzeuge und persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) korrekt zu verwenden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, unmittelbar nach Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

4-5 m²/l, in den beiden Schichten, je nach Art des Untergrundes und seiner Absorption.

FARBEN

Base Silver und Farbkarte Swahili Opaco.

VERPACKUNGEN

Packungen zu 1 l; 3 l.

BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren verwendet werden, wenn es in seinen originalen, ungeöffneten Behältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Lagertemperatur: von +5 °C bis 30 °C.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/l: Malereien mit dekorativen Effekt (Wasserbasis): 200 g/l (2010)

Enthält max.: 200 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkbblatt zurate.