

Wall2Floor Epoxy Binder + Wall2Floor Rasal

Technische Daten	
Druckfestigkeit nach 28 Tagen; UNI EN 13892-2:	> 20 N/mm ²
Haftfestigkeit durch direkten Zug 28 Tage; UNI EN 13892-8:	2 N/mm ² Klasse B1
TABER Abriebfestigkeit Schleifscheibe H22 500 gr 200 U/min bei 28 Tagen	0,5 gr

Wall2Floor Top Coat Waterproof

Technische Daten	
TABER Abriebfestigkeit Schleifscheibe H22 - 500 g - 200 U/min in 7 Tagen	< 0,9 gr

Wall2Floor Clear Finish Countertop Protection

Technische Daten	
Brillanz; EN ISO 2813	Ultra Matt: 4 ± 2, Messwinkel: 85°; Satin 15 ± 2, Messwinkel: 60°
TABER Abriebfestigkeit Schleifscheibe CS17 1000 gr 200 U/min bei 7 Tagen	< 25 mg
Abriebfestigkeit von Rollen für Bürostühle; EN 425:2006	geeignet mit weichen Rollen, speziell für Parkettböden
Bestimmung und Klassifizierung des Grades der Wasserdampfdurchlässigkeit (Permeabilität); UNI EN ISO 7783-2:	Klasse I Sd 2,11 m
Kapillare Absorption und Wasserdurchlässigkeit; UNI EN 1062-3:	< 0,01 Kg · m-2 · h-0,5 (undurchlässig für Chloride)
Beständigkeit der Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten: Klasse B innerhalb von 1 Stunde; Klasse D gemäß CEN/TS 1620; EN 12720:2013	Klasse A innerhalb von 1 Stunde; Klasse B nach CEN/TS 1620
Beständigkeit gegen feuchte Wärme; EN 12721:2013	Klasse CEN/TS 16209 A
Beständigkeit gegen trockene Hitze; EN 12722:2013	Klasse CEN/TS 16209 B
Reg. CE 852/2004	HACCP-konform

Wall2Floor-System Hospitality & Wellness

Verhalten im Brandfall; UNI EN 13501-1:2019	Klasse B _{fl} - s1
Bestimmung der Schlagfestigkeit auf dem Untergrund; UNI EN ISO 6272	IR > 10 (entspricht dem Fall einer Kugel mit der Masse 1000 g aus einer Höhe von 1 m)
Bestimmung der BCA-Abriebfestigkeit, auf Betonuntergrund UNI EN 13892-1; UNI EN 13892-4:	Klasse AR 2: 200 µm geschliffen
UNI EN 12664:2002: Eignung einer Fußbodenheizung	Das Wall2Floor-System ist für eine maximale Oberflächentemperatur von nicht mehr als 28 °C bei einer Mindestestrichstärke über den Strahlungselementen von nicht weniger als 30 mm geeignet.
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011	Formaldehyd: 3 µg/m ³
Flüchtige organische Verbindungen aus Bau- und Ausbauprodukten (nach 28 Tagen)	TCOC: 238
Klassifizierung der Luftqualität in Innenräumen:	A+