

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
+39 0543 401840
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmorino Ks

Als Glatt- und Feinstrich mit Seidenmatt-Effekt geeigneter Sumpfkalkputz für Innen- und Außenbereiche



N947

MARMORINO KS - V.2025-07-30

BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Marmorino KS ist ein als Glatt- und Feinstrich mit Seidenmatt-Effekt geeigneter Sumpfkalkputz und besteht aus Kalkhydrat, erlesenem Marmorsand und rheologischen Modifikatoren, die eine optimale Verarbeitbarkeit gewährleisten.

Marmorino KS ermöglicht wolkenartige optische Effekte mit zarten und satten Farben oder völlig eintönige Effekte, die den traditionellen "venezianischen Marmorino-Putz" nachbilden.

Das Produkt entspricht den Standards des Labels Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

EINSATZBEREICHE

Ausgesprochen hochwertige Dekorationen auf Flächen in Innen- und Außenbereichen. Da das Erzeugnis chemisch mit diesen interagiert und sich so mit dem Untergrund zu einem einzigen Körper verbindet, sind Naturkalkputze die idealen Untergründe für **Marmorino KS** und sorgen dafür, dass das eigentliche Finish erheblich länger haltbar ist.

Darüber hinaus ist **Marmorino KS** ein hervorragender, eleganter Einrichtungsbestandteil für Flächen in Innenbereichen.

Marmorino KS ist geeignet für:

- Putze aus Kalkzementmörtel
- Neue Fertigputze
- Alte Putze aus Kalk und Gips
- Untergründe aus Gipskarton
- Konglomeraten unterschiedlicher mineralischer Art, wenn sie saugfähig sind.

Das Produkt sollte nicht auf Betonflächen im Außenbereich verwendet werden, da es aufgrund seiner hohen Durchlässigkeit keinen Schutzfaktor gegen Angriffe durch Kohlendioxid und somit die Hauptursache für die Verwitterung von Beton besitzt.

IDENTIFIZIERUNGSMERK- MALE

Bindemittel: Kalkhydrat in wässriger Vinylversat-Copolymer-Lösung.
Massendichte: 1,60 +/- 0,05 g/ml

Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung (Eurofins **IACG-442-01-08**)
Klassifizierung für die Luftqualität in Innenbereichen: A+
Wasserdurchlässigkeit nach UNI EN 1062-3: Durchschnittlich, $w=0,20$ kg/m²h^{0,5}
Wasserdampfdurchlässigkeit nach UNI EN ISO 7783-2: Hoch, $S_d=0,08$ für Stärke von 0,6 mm
Trocknungszeit: Etwa 24 Stunden, der Art des Untergrunds, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen entsprechend.

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Dank der guten Dampfdurchlässigkeit gilt **Marmorino KS** als ein ideales Finish für alle Untergründe, bei denen es erforderlich ist, dass die Durchlässigkeit des zu behandelnden Bauwerks erhalten bleibt.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

WARNHINWEISE

Mischen Sie das Material vor dem Färben und vor dem Verlegen gut durch. Tragen Sie es nicht auf frische und alkalische Untergründe auf, warten Sie in der Regel vier Wochen bis zur Sättigung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

(Bei Umgebungsbedingungen $T = 25\text{ °C}$, $rF = 60\%$)
Die Fläche muss trocken und staubfrei sein und darf keine Salzausblühungen aufweisen.
Erforderlichenfalls muss der Untergrund mit speziellen Erzeugnissen ausgebessert oder verfestigt werden.
Bei Schimmelbefall ist die Fläche mit speziellen Erzeugnissen zu behandeln. Etwaige Ausblühungen und die losen Teile alter Anstriche müssen mit einer Bürste entfernt oder abgewaschen werden.
Etwaige dicke Schichten von Kalk- oder Temperaanstrichen müssen vollständig entfernt werden. Staub, Smogablagerungen usw. müssen mit einer Bürste entfernt werden.
Bei nicht festen oder mehrenden Untergründen muss mit einem Pinsel eine Schicht **Decofix** (mikronisierter Tiefgrund für Wände) aufgetragen werden. Bei festen, nicht mehrenden Untergründen kann mit einem Pinsel eine Schicht verdünntes eine Schicht **Novaprimer** aufgetragen werden.
Mit einer Spachtel aus rostfreiem Stahl eine glatte Schicht **Marmorino KS** auf den vollkommen trockenen Untergrund auftragen und die Fläche, bevor das Erzeugnis vollkommen trocken ist, mit einem feuchten Schwammreibebrett abreiben.
Etwaige Unvollkommenheiten ausbessern und überschüssiges Material entfernen. Nachdem die erste Schicht vollkommen trocken ist, mit einer Spachtel aus rostfreiem Stahl eine zweite Schicht **Marmorino KS** auftragen und die Fläche, bevor das Erzeugnis vollkommen trocken ist, mit einem feuchten Schwammreibebrett abreiben, sodass eine durchgehende, aber rustikale Oberfläche entsteht.
Für Informationen zu den Anwendungstechniken der verschiedenen Effekte besuchen Sie bitte die entsprechende Seite auf der Website.

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Es ist möglich, die Innenfläche durch Auftragen von **Cera Wax** oder **Cera Wax Plus** zu schützen und zu verschönern. Bitte beachten Sie das technische Merkblatt.

Ein höherer Schutz im Innen- und Außenbereich kann durch das Auftragen von **Acquadivetro** gewährleistet werden. Bitte beachten Sie das technische Merkblatt.

EMPFEHLUNGEN

Das Material muss während des gesamten Verarbeitungszyklus vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, falls die Temperatur der Luft, des Untergrunds oder des Erzeugnisses unter +5 °C oder über +35 °C liegt, direkte Sonneneinstrahlung besteht oder der Untergrund (auch falls er sich bereits im Schatten befindet) überhitzt ist.

Die Raumluftfeuchtigkeit muss weniger als 75 % betragen, die Feuchte des Untergrunds muss unter 10 % liegen.

Wir raten dazu, jede Arbeit ganz mit aus ein und dem gleichen Herstellungsposten stammendem Material fertigzustellen.

Soweit verschiedene Herstellungsposten verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Posten zu mischen, sodass leichte Abweichungen im Farbton vermieden werden.

Sofern **Marmorino KS** in Außenbereichen verwendet wird, müssen helle Farben gewählt und entsprechende für Außenbereiche geeignete Abtönpasten verwendet werden.

Nachdem das Produkt aufgetragen worden ist, müssen die Flächen, bis sie vollkommen getrocknet sind, vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.

Sofern die nicht vollkommen trockenen Flächen den Witterungseinflüssen ausgesetzt werden, können sich irreversible Flecken oder Ausbleichungen bilden.

Was die korrekte Verwendung der genannten Materialien, das Verdünnen und deren Verarbeitung anbelangt, verweisen wir auf die entsprechenden Datenblätter.

Wir empfehlen Ihnen, beim Vorbereiten des Untergrunds und der Produkte und während der Verarbeitung die Werkzeuge und persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) korrekt zu verwenden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, unmittelbar nach Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

0,8 - 1 kg/m² bei beiden Schichten.

FARBEN

Weiß und Marmorino KS Farbpalette.

VERPACKUNGEN

Packungen zu 1 kg, 5 kg und 20 kg.

BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren verwendet werden, wenn es in seinen originalen, ungeöffneten Behältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Lagertemperatur: von +5 °C bis 30 °C.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/l: Malereien mit dekorativen Effekt (Wasserbasis): 200 g/l (2010)

Enthält max.: 200 g/l VOC

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.

Das Produkt muss gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften transportiert, verwendet und gelagert werden; Reste vollständig trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Für weiterführende Informationen sehen Sie bitte

das Sicherheitsdatenblatt ein.